ADHESIVO EPOXI TRANSPARENTE









Descripción del producto

Adhesivo a base de epoxi, bicomponente, libre de disolventes, con alto poder de adhesión, resistencia mecánica y química. Una vez curado, queda totalmente transparente. Alta capacidad de pegado en pequeñas superficies lisas, porosas o irregulares.

Características

- Excelente adhesión.
- Pegado en hasta 10 minutos.
- Acabado transparente después del curado.
- Para pegados en superficies lisas, porosas e incluso irregulares.
- Uso profesional y doméstico.

Aplicaciones

- Ideal para la adhesión de diversos tipos de materiales, como: concreto, vidrio, madera, plásticos (excepto PP, PE y nailon), cerámica, porcelana, goma vulcanizada.

Restricciones de uso

- No debe utilizarse como adhesivo estructural.
- No apto para pegados en superficies húmedas, sumergidas o en contacto constante con agua.
- No utilizar en superficies contaminadas con aceite, plastificantes o disolventes.
- No apto para superficies en contacto directo con alimentos.
- No recomendado para ciertos plásticos como PE, PP y PTFE.
- No utilizar en situaciones en que la temperatura pueda superar los 85 °C.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Pegado de diversos materiales.
- Totalmente transparente.
- Curado inicial rápido.
- Alto poder de adhesión.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- EPI (equipos de protección individual).
- Desengrasantes.
- Espátulas.
- Spray de limpieza industrial.

Descripción	Contenido	Código	U/E
Adhesivo epoxi transparente	16 g	**0893480130**	01/12

WPA 08/25 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.

ADHESIVO EPOXI

Modo de usar

- Limpiar las superficies eliminando grasa y suciedad.
- Tras preparar la superficie, mezclar partes iguales de resina y endurecedor.
- Remover hasta que el color sea uniforme.
- Usar la mezcla como máximo 1 minuto después de combinar los componentes.
- Aplicar una capa fina sobre ambas superficies, presionar aproximadamente 10 minutos y esperar el secado completo.
- Cerrar los tubos con sus respectivas tapas y almacenar en posición vertical (con la tapa hacia arriba).

Indicaciones de seguridad, limpieza y manipulación del producto

- Después de utilizar todo el producto, no reutilizar el envase.
- No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
- Utilizar los EPI (equipos de protección individual) indicados para la aplicación.
- Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.

Condiciones de almacenamiento y caducidad

- Mantener el producto cerrado y en su envase original.
- Almacenar protegido del sol y la lluvia.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los destinados a animales.
- Almacenar lejos de fuentes de calor.
- No almacenar en lugares húmedos ni con temperaturas superiores a +50 °C.
- Validez: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Datos técnicos	
Aspecto	Líquido, resina y endurecedor
Aspecto después del curado	Transparente, sólido
Olor	Resina: disolvente ligero
Densidad	1,05 ± 0,05
Viscosidad	12 ± 2,0 Pa·s
Temperatura de aplicación	De +5 °C a +45 °C
Proporción de mezcla	1 parte de resina y 1 parte de endurecedor
Resistencia a la temperatura después del curado	De -30 °C a +85 °C
Curado inicial	10 ± 1 minutos
Curado total	24 horas
Dureza Shore D: 92 ± 5	
Resistencia al cizallamiento, en acero al carbono	100 kgf/cm²
Temperatura de trabajo	Hasta 70 °C

WPA 08/25 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.