MASILLA VAKU PRO II 1KG Y 4KG







Descripción del producto

Masilla elástica de poliéster bi-componente para reparaciones vehiculares. Ofrece una aplicación suave y fácil lijado, garantizando un acabado uniforme y profesional.

Características

- Masilla con gran poder de relleno y terminación.
- Muy buena adherencia a los metales.
- Fácil mezclado y aplicación.
- Buena calidad de lijado.
- Rápido secado.
- Buen acabado superficial permitiendo iniciar el lijado con un abrasivo menos grueso.
- Bajo peso específico, permite fácil lijado.

Aplicaciones

- Como masilla de relleno en talleres de lámina y pintura, carrocería, vehículos industriales, náuticos, motos, etc.
- Superficies como: Acero y aluminio, después de matizar y desengrasar.
- Acero cincado después de matizar y desengrasar.
- Laminados de poliéster (GFK/GRP) masillas de poliéster, aparejos acrílicos y epoxi, reparaciones de carrocería en buena condicion.
- Capas de barniz bien lijadas u originales.
- Madera y materiales a base de madera después de secado y desengrasado.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Excelente poder de relleno y nivelación.
- Muy buena adherencia sobre metales y diversas superficies.
- Fácil mezclado y aplicación.
- Secado rápido para mayor productividad.
- Alta elasticidad y resistencia al agrietamiento.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Lijas y abrasivos.
- Pulidoras.
- Cintas de enmascarar y protección.
- Selladores y adhesivos.

Descripción	U/E	Contenido	Color	Código
Masilla VAKU PRO II	01ud.	1kg	Amarillo mate	**0993101001**
	01ud.	4kg	Amarillo mate	**0993101003**

WPA 05/26 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.

MASILLA VAKU PRO II 1KG Y 4KG

Restricciones de uso

- No aplicar masillas de poliéster directamente a los aparejos fosfatantes, primer o productos acrílicos de 1 componente o de nitrocelulosa.
- Se recomienda realizar el lijado en seco.
- Evitar el exceso de catalizador.
- Cerrar bien el envase directamente después de usar el producto.
- Proteger el catalizador ante temperaturas altas

Datos técnicos	
Base química	Resina de poliéster insaturada, cargas inertes, agentes tixotrópicos, pigmentos.
Densidad	1,94 (+/- 0,03) kg/l
Tiempo máximo de aplicación	5 a 6 min. a 20°C
VOC*	52 g/l (Directiva Europea (2004/42/WE))
Tiempo de secado	17 a 27 min.
Temperatura de aplicación	20°C
Almacenamiento	Envase cerrado herméticamente a 15 a 25°C

Modo de usar	
Preparación de sustrato	La superficie debe estar correctamente desengrasada y tratada con hojas de lija. A continuación, debe ser limpiada por segunda vez con un desengrasante, enjuagada con agua y secada al aire.
Preparación de mezcla	La proporción de mezcla correcta es 2/100, cada 100 gr de masilla 2 gr de catalizador. Mezclar bien los dos componentes, hasta obtener un color uniforme. Utilizar antes de los 6 minutos tras haber sido mezclado. Remover cuidadosamente a fin de no incorporar aire. Excesiva cantidad de catalizador puede causar emblanquecimiento del masilla.
Aplicación de la masilla	Durante trabajos con los productos de dos componentes se recomienda usar el equipo de protección personal. Evitar contacto con los ojos y la piel. Utilizar en lugares bien ventilados. La masilla puede ser aplicada en varias capas finas. Antes de aplicar la siguiente capa, la anterior debe estar endurecida. No sobrepasar el espesor total de 3 mm El tiempo de endurecimiento de la masilla es de 17 a 27 minutos a 20°C, temperaturas inferiores alargaran significativamente el tiempo. **Secado en cabina de calor:** El tiempo de endurecimiento de la masilla es de 5 a 7 minutos a 80°C. Sobre sustratos galvanizados no sobrepasar los 60°C. Nota: una vez aplicada la masilla, espere al menos 5 minutos antes de comenzar a secar con el calor de la cabina.
Post aplicación	Para el lijado de rebaje (en seco) se utiliza P80 a P120. Para el lijado de acabado (en seco) se utiliza P120 a P320 Limpiar las herramientas luego de usarlas. Sobre las masillas de poliéster se puede aplicar: Masillas de poliéster de 2 componentes. Masillas de poliéster para pistola de 2 componentes Aparejos acrílicos de 2 componentes Aparejos epoxi de 2 componentes
Almacenamiento	El producto se debe conservar en la temperatura de 15 hasta 25°C el envase bien cerrado, en lugar seco y templado, no dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso. Evitar la exposición directa al sol.

WPA 05/26 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.